



TECHNISCHE FICHE KOOKZAKKEN

KOKo8o & KOPo8o -> PA/PE 2o/6o 121°C

Colamin XKS 8oB

	EENHEID	TESTMETHODE	WAARDEN
<u>Samenstelling :</u>			
Lengte	mm		-
Breedte	mm		-
Totale dikte van de folie	µm	DIN 53370	80
Totaal gewicht van de film	g/m ²	DIN 53365	79,2
Inscheurweerstand langs	N/mm ²	DIN 53363	> 30
Inscheurweerstand dwars	N/mm ²	DIN 53363	> 25
Lastemperatuur	°C		130 - 180
O ₂ -doorlaatbaarheid gemeten bij 23°C / 0% / R.V.	cm ³ /m ² .d.bar	DIN 53380	> 50
Waterdampdoorlaatbaarheid gemeten bij 23°C / 85% / R.V.	g/m ² .d	DIN 53122	1,7
N ₂ -doorlaatbaarheid gemeten bij 23°C / 0% / R.V.	cm ³ /m ² .d.bar	DIN 53380	> 9
CO ₂ -doorlaatbaarheid gemeten bij 23°C / 0% / R.V.	cm ³ /m ² .d.bar	DIN 53380	> 150
Kookweerstand	°C		tot 121°C *
Verpakking	stuks/carton		-

* : de temperatuurstabiliteit is gegarandeerd tot 120 °C, behalve voor wat betreft de hoge barrière eigenschappen en transparantie van de EVOH-laag. Deze kan vanaf 90 °C door waterdampopname zijn transparantie en gasbarrière in meer of mindere mate verliezen.

Bewaaromstandigheden : Bewaar temperatuur van 18°C tot 25°C in gesloten ruimtes

Luchtvochtigheid: 40% tot 56% r. v.

Dit product is geproduceerd in overeenstemming met de geldende hygiëne-verordeningen (EG)

No. 1935/2004 en de materialen, die in contact komen met voedsel

zijn in overeenstemming met de Richtlijnen 80/590/EEG en 89/109/EEG.

De aangegeven waarden zijn ter informatie, zonder verbintenis aangaande de specifieke performanties van het product en onder voorbehoud van wijziging.

EuralPack NV

Opsteldatum : 23/05/2023

Afdrukdatum : 19/02/2024

EuralPack nv - Wijtschotbaan 9, B-2900 Schoten - Tel.+32(0)3 354 14 42 - Fax+32(0)3 354 36 16

KBO 0451.834.017 - KBC 416-3222601-61- IBAN BE62 4163 2226 0161 – BIC KREDBEBB

info@euralpack.com - www.euralpack.com